



Технологии окраски террасной и палубной доски

Операция	Нанесение	Название	Примечание
Шлифование	Ручные шлифмашинки или станок		Зерно Р 100 - 120
Нанесение лессирующей грунтовки	Распыление, кисть, щёточный станок	Грунт-антисептик АП 297 Цвет: лессирующие оттенки по каталогу (порядка 100 оттенков) <i>или</i> Антисептик ТА 141 Цвет: бесцветный	Расход ~ 100 - 125 г/м ² При 20оС время сушки 1-2 ч
Нанесение 1-го слоя масла	Кисть, щёточный станок	Террасное масло ТМ - 415 Цвет: бесцветный или лессирующие оттенки по каталогу (порядка 100 оттенков)	Расход ~ 100 - 125 г/м ² Наносить тонким слоем, тщательно растирая по поверхности изделия. Излишки обязательно удалить. Масло должно полностью впитаться в древесину, не оставляя какой-либо плёнки на поверхности При 20оС время сушки 1-3 ч
Шлифование (необязательно)	Вручную абразивными губками Выполнять осторожно, не допуская шлифовки покрытия до древесины		Зерно Р 220 - 320
Нанесение 2-го слоя масла	Кисть, щёточный станок	Террасное масло ТМ - 415 Цвет: бесцветный или лессирующие оттенки по каталогу (порядка 100 оттенков)	Расход ~ 100 - 125 г/м ² Наносить тонким слоем, тщательно растирая по поверхности изделия. Излишки обязательно удалить. Масло должно полностью впитаться в древесину, не оставляя какой-либо плёнки на поверхности При 20оС время сушки 1-3 ч Полное высыхание через 12 ч