



Технологии окраски минеральных плит и сайдинга

Операция	Нанесение	Название	Примечание
Нанесение грунтовки	Распылением	Грунтовка АП 117 глубокопроникающая, бесцветная	Возможно нанесение на подогретую поверхность (до 40°C), что уменьшает время сушки. Расход 90 - 150 г/м2 Зависит от впитывающей способности основания. При 20°C время сушки ~ не более 1 ч
Нанесение 1-го слоя краски	Распылением	Краска АФ 412 Цвет по каталогу RAL, NCS и пр	Расход ~ 125 - 150 г/м2 При необходимости разбавление водой или Разбавителем CL-78M (до 5%) При 20°C время сушки ~1 ч Время сушки зависит от цвета краски (от количества добавленного пигмента, который может менять свойства краски)
Нанесение 2-го слоя краски	Распылением	Краска АФ 412 Цвет по каталогу RAL, NCS и пр	Расход ~ 125 - 150 г/м2 При необходимости разбавление водой или Разбавителем CL-78M (до 5%) При 20°C время сушки ~1 ч Время сушки зависит от цвета краски (от количества добавленного пигмента, который может менять свойства краски)
Упаковка, хранение, транспортировка	До упаковки выдержать деталь при нормальных условиях минимум 4-6 часов Между окрашенными деталями рекомендуем использовать вспененный полиэтилен толщиной от 1 мм Возможны и другие упаковочные материалы, но следует учитывать, что парафинированная бумага/картон может прилипнуть к покрытию, а стрейч плёнка требует обёртывания в несколько слоёв В момент транспортировки и хранения желательно избегать нагрева окрашенной детали свыше 40°C. При высоких температурах акриловое покрытие размягчается.		